

Specyfikacja techniczna

PRODUCENT	Inter Arma Sp. z o.o. ul. Krakowska 60, 32-064 Rudawa
Nazwa handlowa produktu	Worki Moletowane CZARNE XX0xYY0mm XXxYYcm Do Pakowania Próżniowego POLVAC BLACK 50szt
Opis na fakturze / waga jednostkowa produktu.:	*Worki moletowane XX0xYY0mm 100szt 90um t/czarn m9 (XX i YY - odpowiadają: 150x200, 150x250, 200x300, 200x400, 250x350)
Właściwości mechaniczne:	Szerokość zgrzewu [mm] – 10 +/- 2 Wytrzymałość zgrzewu [N/15mm] - ≥ 20 Wytrzymałość wzdłużna [N/mm ²] - ≥ 25 Wytrzymałość poprzeczna [N/mm ²] - ≥ 25 Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż [%] - ≥ 400 Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek [%] - ≥ 420 Współczynnik tarcia ≤ 0,25
Warunki zgrzewania:	Temperatura zgrzewania [°C] – 50-150 Czas zgrzewania – 1s Ciśnienie [kPa] - 200
Warunki i czas przechowywania:	Przechowywanie – temperatura [°C] – 15-30 Przechowywanie – wilgotność powietrza [%] – 40-65
Przeznaczenie i zastosowanie:	Pakowanie próżniowe moletowane. Folia przeznaczona jest do pakowania produktów spożywczych.
Wymagania fizyko-chemiczne	Migracja globalna- poniżej 10mg/dm ² zgodnie z Rozporządzeniem komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Migracja specyficzna - masa określonej substancji przenikającej z materiału lub wyrobu wykazana w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami.
Produkt spełnia wymagania UE stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością, w tym zgodnie z rozporządzeniem 10/2011 ze zmianami.	